


INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CA-8

COMPOSICIÓN

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.

NORMATIVA

El sellador BRIK-CEN CA-8 cumple con los requisitos esenciales requeridos según la norma UNE-EN15651-1:2012 (FACHADA), SELLANTES PARA USO NO ESTRUCTURAL EN JUNTAS DE EDIFICIOS Y EN ZONAS PEATONALES.



APLICACIÓN

Sellador acrílico para el sellado de grietas y juntas de poco movimiento, sellado de conducto de chapa, ventilación y aire acondicionado, materiales porosos que se emplean en la construcción (ladrillo, hormigón, madera, etc.)

No utilizar en juntas con deformación permanente superior al 10%.

Las juntas deben estar limpias, secas y se deberá emplear en casos especiales una imprimación previa. (Consultar al departamento técnico).

Uso exterior e interior.

Pintable y barnizable.

Temperatura de aplicación entre +5°C y +35°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| <i>Característica</i> | <i>Método</i> | <i>Unidades</i> | <i>Valores</i> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Aspecto</i> | VISUAL | | Pastoso |
| <i>Viscosidad</i> | | | Tixotrópico |
| <i>Dureza</i> | | SHORE A | 32 |
| <i>Pérdida de volumen</i> | | % | 10 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----|---|
| Tiempo de fraguado | | | Según tamaño de junta y condiciones ambientales |
| Temperatura de servicio | | °C | De -20°C a 70°C |

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 24 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml, en cajas de 25 unidades. Se presenta en colores gris, blanco, negro y rojo ladrillo.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.